

ELASTON TRANSPARENTE

IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO TRANSPARENTE PARA SUPERFICIES POROSAS. IDEAL PARA IMPERMEABILIZAR E IMPEDIR EL DESPOLVE EN MUROS DE ADOBE, BARRO, PIEDRA Y OTROS ACABADOS NATURALES. DEJA UN ACABADO TRANSLÚCIDO SATINADO.

DESCRIPCIÓN

ELASTON TRANSPARENTE es un líquido blanco, que al secar se torna transparente, formulado a base de resinas sintéticas dispersadas en agua que le confieren una gran impermeabilidad y resistencia al intemperismo.

USOS

- Como componente para los sistemas de impermeabilización **ELASTON**.
- Para impermeabilizar muros de tabique, block, concreto, asbesto-cemento, precolados, adobe, entre otros.
- Como recubrimiento renovador de lámina translúcidas en techumbres industriales y comerciales.
- Evita el despolvo y deterioro de muros de adobe.
- Ideal en sellado de lonas de camiones y de tiendas de campaña.
- Para el sellado de muros de yeso, antes de pintarlos.
- Como sellador tapaporos en pisos de azoteas con poco tránsito.
- Muy efectivo como membrana de curado.

VENTAJAS

- **ELASTON TRANSPARENTE** forma una película transparente, elástica e impermeable.
- Alta resistencia al intemperismo, sin agrietamientos ni desprendimientos prematuros.
- Listo para usarse; no es necesario calentarlo ni diluirlo.
- Ayuda a mantener la tonalidad del material sin alteración del color.
- Imparte un brillo semi-mate agradable a las superficies.
- Repelente al polvo y a las manchas de grasa.
- **ELASTON TRANSPARENTE** es ecológico, no contiene solventes tóxicos ni inflamables.

FORMA DE EMPLEO

a) PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- La superficie deberá estar limpia y seca, así como libre de polvos, grasas, aceites u otros materiales mal adheridos.

b) APLICACIÓN

- Para mejores resultados **ELASTON TRANSPARENTE** se aplica en dos capas, por medio de brocha de pelo o aspersión, procurando una saturación completa de la superficie.
- Sobre materiales muy absorbentes como por ejemplo tabique recocido o adobe, deberá aplicarse la primera mano una dilución de **ELASTON TRANSPARENTE** uno a uno con agua; la segunda mano se aplicará con **ELASTON TRANSPARENTE** sin diluir. El **ELASTON TRANSPARENTE** seca al tacto entre 30 y 60 minutos aproximadamente, dependiendo de las condiciones ambientales, adquiriendo sus propiedades finales a las 48 hrs.
- Una vez seco el **ELASTON TRANSPARENTE** puede entrar en contacto con el agua, si ello ocurre antes de su secado total, puede haber un cambio en la coloración, que desaparecerá en cuanto seque.
- Limpie las herramientas empleadas con agua antes de su secado total.

RECOMENDACIONES

- No se recomienda aplicar **ELASTON TRANSPARENTE** para servicios de inmersión continua.
- Evite su aplicación a temperaturas menores de 10 °C y mayores de 40 °C.
- **ELASTON TRANSPARENTE** no resiste derrames de solventes.
- Superficies tratadas con **ELASTON TRANSPARENTE** no permiten la aplicación posterior de un aplanado.
- El sellado de juntas tiene que efectuarse antes de la aplicación de **ELASTON TRANSPARENTE**.

RENDIMIENTOS

ELASTON TRANSPARENTE aplicado sobre los siguientes materiales cubre aproximadamente:

- Tabique vidriado: 7 - 10 m² / lt
- Tabique recocido: 3 - 5 m² / lt
- Block poroso: 1 - 2 m² / lt
- Como membrana de curado: 13 - 15 m² / lt
- Lámina translúcida: 4 m² / lt por capa.

PRESENTACIÓN

ELASTON TRANSPARENTE se surte en:

- Cubeta de 19 lts.
- Garrafón de 4 lts.

TABLA DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PRUEBA	MÉTODO	ESPECIFICACIÓN
Apariencia	----	Líquido viscoso
Color	----	Blanco
% Material no volátil	ASTM D-2369	18 - 22% peso
Densidad	ASTM D-1475	0.96 - 1.0 g/cc
Viscosidad (Copa Ford #4)	ASTM D-1200	45 - 55 seg.
pH	ASTM E-70	8.5 - 9.0

NOTA: Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.

ALMACENAJE

En envases cerrados, en lugares secos, frescos y protegidos contra los rayos solares, **ELASTON TRANSPARENTE** conserva sus propiedades durante dos años.

IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. Periférico Sur No. 5183, Colonia Isidro Fabela, Del. Tlalpan, C.P. 14030, Ciudad de México. **Planta:** Car. Fed. Méx - Pachuca Km. 47.6, Col. Reyes Acozac, Tecámac Edo. de México, CP 55755. **Atención al Cliente:** 01800 RESUELVE(737 8358) resuelve@imperquimia.com.mx www.imperquimia.com

GARANTÍA LIMITADA, IMPERQUIMIA, S.A. DE C.V. garantiza que sus productos están libres de defectos al embarcarse desde nuestra planta, y que las recomendaciones contenidas en esta información están basadas en pruebas que consideramos confiables, sin embargo, como las condiciones en que se emplean están fuera de nuestro control, el usuario deberá hacer las pruebas necesarias para su correcta aplicación, limitándose la garantía exclusivamente a la reposición del producto probadamente defectuoso. Las reclamaciones deberán hacerse por escrito dentro de un período de seis meses a partir de su embarque, en caso contrario cesará nuestra responsabilidad.